

SENDA

Aspecto 100% natural, 100% rendimiento

Si buscas un producto de alta calidad con un aspecto frondoso SENDA es la opción perfecta.

Este césped está fabricado con tecnología "recovery", por lo que sus fibras de 35 mm se recuperarán rápidamente tras caminar sobre ellas.



TEST

UV.....	Escala 5 (UNE-EN 14836: 2005) y (UNE-EN 14836:2005/AC:2008)
Permeabilidad.....	85 m ² /min (UNE-EN 12616/2013)
Inflamabilidad.....	(UNE-EN 14041:2005/AC:2007)
Arranque puntada.....	41N (ISO 4919:2012)
Arranque fibra.....	107N/mm ² rizado y 170N/mm ² fibra recta (UNE-EN 13864:2004)
Toxicidad.....	Libre (DIN 18035-7)
Antibacteriano - antifúngico.....	ASTM G 21:2013
Resistencia agua, hielo y calor.....	EN 13746:2004



Aplicación.....	Jardines alto standing Terrazas Piscinas Eventos
Disposición del rollo.....	2 m x 25 m
Colores.....	4



Especificaciones

FIBRA

HILO 1.....	Monofilamento bicolor
Tipo.....	Monofilamento forma C
Composición.....	Polietileno
Dtex.....	6.400
HILO 2.....	Rizo bicolor
Tipo.....	Fibra rizada
Composición.....	Polipropileno
Dtex.....	3.500
Total dtex hilo 1 + hilo 2.....	9.900
Peso total de la fibra.....	1.584 gr/m ²

TUFTING

Altura de la fibra.....	35 mm
Galga.....	3/8
Puntadas/m ²	21.000

BACKING

Soporte primario.....	Polipropileno + fibra de poliéster
Soporte secundario.....	Látex
Pesototal del backing.....	1.250 gr/m ²
Permeabilidad.....	Drenaje del agua 85 litros/m ² min
Antimoho.....	Testado
Resistencia al fuego.....	100% ignífugo

RELLENO

No es necesario, aunque EUROCESPED® recomienda un lastrado con carga de 5-6 kg/m² con arena de sílice, granulometría 0.2/0.8 mm para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje, mejorar su fijación al terreno y disipar la electricidad estática.

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

2.834 gr/m²